EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

59164639

PUBLICATION DATE

17-09-84

APPLICATION DATE

08-03-83

APPLICATION NUMBER

: 58036733

APPLICANT:

NIPPON MINING CO LTD;

INVENTOR:

HOSAKA KOJI;

INT.CL.

C01G 28/02 C02F 1/62 // C01G 49/00

TITLE

SEPARATION OF ARSENIC

ABSTRACT :

PURPOSE: To remove As effectively and simply in the form of iron arsenate from an acidic solution contg. As and heavy metals such as Cu by adding an oxidizing agent and ferrous salt to the solution and oxidizing the ferrous salt while controlling the pH using air or the like.

CONSTITUTION: An oxidizing agent such as H_2O_2 is added to an acidic solution contg. As and heavy metals such as Cu, Cd, Zn, etc. produced after separating Pb from the flue cinder generated in a refining stage of Cu using H_2SO_4 to transform As^{3+} to As^{5+} which is more easily precipitated. A ferrous salt contg. \leq ca. 10pts.wt. Fe per 1pt.wt. As is then added to the solution and Fe^{2+} is transformed to Fe^{3+} by oxidizing with air, O_2 , an oxidizing agent, or a combination thereof while adjusting the pH of the solution to 1.5~3.0, pref. 2.0~2.6 to precipitate As in the form of iron arsenate. By this process, As is effectively separated from an acidic solution contg. heavy metals such as Cu in the form of iron arsenate contg. \geq ca. 10% As.

COPYRIGHT: (C)1984,JPO&Japio

(19 日本国特許庁 (JP)

00特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

7202-4G

昭59-164639

Mint. Cl.3							
C 01 G	28/02						
C 02 F	1/62						
// C 01 G	49/00						

識別記号 庁内整理番号 7202-4G 6923-4D ③公開 昭和59年(1984)9月17日 発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

例ひ素の分離法

②特 願 昭58-36733

②出 願 昭58(1983)3月8日

@発明者 富田昌利

東京都港区虎ノ門二丁目10番1 号日本鉱業株式会社内

@発明者 東勝

大分県北海部郡佐賀関町大字関 3の3382番地日本鉱業株式会社 佐賀関製錬所内

⑩発 明 者 益田雄策

大分県北海部郡佐賀関町大字関 3の3382番地日本鉱業株式会社 佐賀関製錬所内

加発 明 者 大戸修一

大分県北海部郡佐賀関町大字関 3の3382番地日本鉱業株式会社 4、2000年11月

佐賀関製錬所内

⑩発 明 者 玉野井英雄

戸田市新曾南3丁目17番35号日 本鉱業株式会社中央研究所内

①出 願 人 日本鉱業株式会社

東京都港区虎ノ門二丁目10番1

号

個代 理 人 弁理士 並川啓志

最終頁に続く

明 細 雙

1. 発明の名称

1

ひ繋の分離法

2. 特許請求の範囲

網,カドミウム・亜鉛等の重金属とひ案を含む酸性溶液に酸化剤を添加して、酸溶液中の 3 個のひ案を 5 価のひ案に酸化したのち、第 1 鉄塩を添加し、さらに溶液のPHを 1.5~30に保持しつつ、空気、酸素または酸化剤あるいは以上の 9 ち二者以上の併用によつて第 1 鉄で酸化する事により、ひ案をひ案品位の高いひ酸鉄化するとを特徴とするひ案の分離法。

3.発明の詳細な説明

・本発明はひ案を含む酸性溶液から, ひ案を分離除去する方法に関する。

鋼製錬工程において発生する歴灰には、原料の主成分である銅のほかにひ案、カドミウム・ 亜鉛、鉛等の揮発成分が含まれている。この煙 で来、網、ひ業、カドミウム、亜鉛等を含水素、カドミウム、亜鉛等を含水素、カドミウム、亜鉛等を含水素、カドミウム、砂点の口では、硫化よりで、大力ののでは、カーのでは、

く. ひ案の花鞍分離が pH = 4 以上で行われるた め沈殿生成物が多くなり、ひ際鉄のひ案品位も 10%以下と低く、発生した大量のひ酸飲のそ の後の処分も厄介となる欠点を有している。さ らに該液がカドミウムを含有している場合には, pHが4以上ではひ酸鉄中へのカドミウムの抗酸 を招く欠点を有する。このように、ひ案と他の 重金属を含有する溶液からひ素の分離を行うさ いにpHが4以上で沈黢を起こさせると,ひ案を 完全に液より分離できるものの,該液中に網が あれば事前にとれの分離が必要であり、また該 被中にカトミウムが存在すれば、ひ案と共にカ ドミウムも沈殿してくる欠点がある。さらには ひ素の沈殿分離時のpHが 4 以上と高いためにひ 素殿物量が多くたるという欠点もある。とのた め,斯界の技術者はPHが4より低い酸性領域で 鋼等の重金属を含む溶液からのひ案の沈殷分離 技術をいろいろと研究している。その一方法と して特公昭 5 6 - 6 3 5 6 によれば、PHが 2 0 ~ 3.2 でひ案を沈殿分離させるために,ひ案と重

- 3 -

プロセスの開発に成功した。以下にその方法を 脱明する。

鋼、カドミウム、亜鉛等の重金属とひ案を含 む酸性溶液では,ひ素は 5 価あるいは 5 価の形 で溶解している。 3 価のひ素は沈殿分離が難し いため、先ず酸化剤を該液に添加して、 5 価の ひ素を 5 価に酸化する。との時に用いる酸化剤 は過マンガン酸カリウム、過酸化水素、塩素等 . があり、添加量は 3 価のひ案の化学的必要量の 2 倍量あれば十分である。ひ素の酸化が完了し . たのち該液のpHを 1.5~3.0 に関節し、これに 第1鉄塩を添加し、該液のpHを1.5~3.0、窒 ましくは20~26に保持しながら空気をたは 工業用酸素あるいは前記に例示したような酸化 剤にて酸化を行い、第1鉄を第2鉄に酸化させ, ひ素をひ酸鉄として沈殿分離させる。との方法 により、ひ案は銅等の他の重金属と効率よく分 離されるはかりか、反応がpHが20~26の酸 性領域で行われるため、ひ素含有率が10%以 上のひ酸鉄が得られる。上記の反応処理中の帝

金属を含む硫酸酸性溶液に硫酸第1鉄を添加し た後酸素加圧下あるいは空気加圧下の高圧容器 内で加温する処理法を開示している。との方法 によれば、ひ案の沈殿分離をpHが2.8から3.2 の範囲で行りため、ひ紫と他の貮金属との分離 が良いと述べている。しかしながち実施例に見 5 れるように、工業用酸塩で 1.5 kg/alG に加圧 した容器内で130cの高温で処理するため、 設備的にも病価なものとなる欠点がある。また 高圧容器内で酸性溶液を取扱うという操作上の 欠点もある。さらには,ひ案を沈殿させた後の ろ液中にまだひ案が 0.14~0.399/2 残存し, ひ素の沈骰分離が完全でない欠点も示されてい る。このように、pHが3以下の酸性領域でひ案 を他の重金属と効率よく沈殿分離させる事はき わめて難しいとされているが、発明者らは、か かる欠点を取り除き,工程も簡素化すると共に, ひ索品位が1 6 多以上のひ酸鉄として、ひ索を 他の重金属を含む酸性溶液から効率よく分離す る方法について種々研究を行つたところ、次の

- 4 -

前の温度は常温でも大気圧における沸点以下の加張状態でも良い。

以下に本発明の実施例を示す。

爽加例

下記第1 表の成分を含有するpHが1.7 の硫酸酸性溶液1 リットルに3.6 % の過マンガン酸カリウムを添加し混合かくはんする。 との酸化は 短時間で完了するため、かくはん時間は数分でよい。

第1表 ひ案合有溶液

元 索	Ou	Ae	Cđ	Zn	γe
含有磷度(1/1)	25.2	2.5	1.1	145	0.5

次いでこの溶液に少量(3.4 ~)の炭酸カルシウムを添加して該溶液のPHを20~26に調節し、さらに硫酸第1鉄を25~添加したのち(炭酸カルシウムと硫酸第1鉄の添加はどちらが先でもよい)、該液のPHを20~26に保持しながら空気酸化を行い、第1鉄を第2鉄に酸

特別昭59-164639(3)

化し、ひ案をひ酸鉄として沈殿分離し、ろ過分別を行う。ろ別されたひ酸鉄およびろ液の成分を第2表に示す。

第2表 ひ酸鉄とろ液

元 索	Ou	Aθ	Ca	Zn	Fe
ひ酸鉄 (%)	1,4	149	<0.1	0.1	1 1.8
ろ被 (9/4)	2 5.0	<0.1	1.1	1 6.5	3.8

- 7 -

第1頁の続き

⑩発 明 者 保坂広司

戶田市新曾南3丁目17番35号日 本鉱業株式会社中央研究所内 鉄中の銅含有盤が 5.2 %, カドミウム含有量が 0.2 % と高くなり、銅、カドミウムとひ素の分離が悪くなつてくる。

以上の結果からわかるように、本発明の方法によつて液のPHが1.5~3.0の範囲で、ひ案を効率よく、網、カドミウム等の重金風と分離する事ができる。またこの方法では沈殿のために用いる鉄盤も、ひ案1部に対して1.0部以下(突施例では約2.2部)ときわめて少ないため、ひ酸鉄殿物量を少なくできる利点もあり、さらには股傷的にも簡単なかくは人機を有する容器のみときわめて簡便である。

特許川顧人 日本鉱浆株式会社 代 珝 人 弁理士(7569) 並川啓志

-8-